

# 屋外対応 水性サビ止めワックス BF3-89

約30分の速乾性で、不要時は洗剤で除去できる

## 特 徴


- 鉄・銅・真鍮をはじめ、幅広い金属に対応します。
- 露天屋外でも約6ヶ月～2年間の効果。(膜厚による)
- 不要なときは、アルカリ性洗剤を使って除去可能。
- RoHSやREACHの環境基準に対応した安全製品。

## 用 途

- タンク・パイプ・鉄筋構造物などの錆び防止に。
- 安全な水性で、かつ速乾性の防錆剤が必要なとき。
- 後工程で、防錆剤を除去する必要があるとき。
- 厚塗りをすれば、金属表面の傷付きも防止します。



BF3-89



### ■ 防錆試験

- ① 本液を鉄板に刷毛塗りにて塗布(乳白色)  
必要な場合は、水道水で1.5倍まで希釈可能です。
- ② 約1時間(20℃)で透明色に変化して定着完了。
- ③ 非常に酸化力の強い「塩素」を用いて、24時間の防錆試験を実施。  
塗布部にはサビが発生しません。  
不要な場合は、アルカリ性の洗剤で除去することもできます。

※必ず事前にテストをしてください。

仕 様	
防錆成分	アミン系カルボン酸塩
防錆方法	強力な分子結合
対象物	鉄・銅・真鍮をはじめ、幅広い金属に対応
容量	4リットル・19リットル
色	乳白色(乾燥後は半透明)
乾燥時間	約30分間(25℃)
標準塗布面積	約2.5～13㎡/L(膜厚:約0.20～0.03mm)
防錆期間(屋外)	[膜厚0.2mm] 約2年間 [膜厚0.05mm] 約6ヶ月
塩水噴霧試験	[膜厚0.05mm] 2,000時間

お問い合わせは

## タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: [info@tanimura.biz](mailto:info@tanimura.biz)

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

# 環境対応 防錆・サビ除去シリーズ

## 全シリーズの性能比較表

※必ず事前にテストをしてください。

サビ除去剤						
製品名	型番	鉄	アルミ・マグネ	刷毛塗り※	短期防錆※	寸法精度※
サビ除去液	BF4-22	○		○		
酸不使用サビ除去液	MK-RRE	○				○
アルミサビ除去液	BF4-26L		○		○	

※刷毛塗り… 指定の増粘剤を混ぜて粘度を上げます。

※短期防錆… 屋内保管時のサビを防ぎます。(約1~2週間)

※寸法精度… 除去液に浸けた時の金属溶融によるごく僅かな寸法減少がない。(錆びていない部分のみ)

防錆剤【屋内保管用】						
製品名	型番	食品工場	食品容器	傷防止※	即効性	気化防錆
防錆ストレッチフィルム(ラップ)	CT-STR	○	○	○		○
防錆パウダー	BF6-09				○	○
防錆タブレット	CT-ART					○
防錆液	BF3-77				○	
防錆洗浄剤	BF4-16	○			○	
防錆スプレー	BF3-37				○	○
手で剥がせる防錆剤	BF3-72			○	○	

※傷防止… 防錆剤の塗布や包装を行うことで金属表面を傷から守ります。

防錆剤【屋外用】						
製品名	型番	錆に塗布※	長期防錆	除去可能※	耐摩耗性	耐熱性
防錆ワックス	BF3-89			○		
防錆プライマー	CT-CVT	○	○			
防錆アクリルコーティング(クリア)	BF3-86CL		○			○
防錆アクリルコーティング(アルミ)	BF3-86AL		○		○	○

※除去可能… 洗浄などを行うことで塗布した防錆剤を取り除くことができる。

※錆に塗布… サビに直接塗布することができる。

防錆剤【添加剤】						
製品名	型番	気化防錆	水	溶剤系	炭化水素系	アルコール
冷却水・タンク用(閉鎖空間用)	BF6-49	○	○			
防錆パウダー	BF6-09		○			
塗料用(溶剤系)	BF5-365			○		
揮発性液体用	BF2-38				○	○

お問い合わせは

### タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: [info@tanimura.biz](mailto:info@tanimura.biz)

Copyright tanimura corp. All rights reserved.